

RAPORT Z BADAŃ NR 388/TFZ/19	data sporządzenia raportu	strona/stron:
	28.06.2019	1/1
Klient (nazwa i dane kontaktowe):	Nr umowy/zlecenia odrębnego:	
SAM-BUD-ROL Sp.z o.o. Sp.K. ul. Fabryczna 2 , 47-320 Gogolin	Umowa nr 126/09/2017 zawarta 06.09.2017 zlecenie z dnia 06.10.2017	

Badany obiekt:					próbka węgla kamiennego
Opis próbki przez Klienta:					Ekogroszek Power Max
Kod próbki ZPTF :					315
Próbka pobrana przez:					Klienta
Data pobrania próbki:					Klient nie określił daty pobrania próbki
Metoda pobierania próbki:					Klient nie podał udokumentowanej metody pobierania
Data przyjęcia próbki:					27.06.2019
Data wykonania badań:					27.06.2019
Inne uwagi dotyczące próbki:					ndt
Lp.	Oznaczany parametr	Norma/procedura badawcza	Symbol parametru	Jednostka miary	Wynik ± Niepewność pomiaru ¹
1.	zawartość wilgoci całkowitej	PN-80/G-04511(*)	W _t	%	5,7 ± 0,6
2.	zawartość wilgoci w próbce analitycznej	PN-80/G-04511 (*)	W ^a	%	0,8 ± 0,3
3.	zawartość popiołu	PN-80/G-04512(*) PN-80/G-04512/Az1:2002	A ^a	%	5,3 ± 0,5
4.	zawartość popiołu	PN-80/G-04512(*) PN-80/G-04512/Az1:2002	A ^d	%	5,3 ± 0,5
5.	zawartość popiołu	PN-80/G-04512(*) PN-80/G-04512/Az1:2002	A ^r	%	5,0 ± 0,5
6.	zawartość siarki całkowitej	PN-G-04584:2001	S _t ^a	%	0,66 ± 0,10
7.	zawartość siarki całkowitej	PN-G-04584:2001	S _t ^d	%	0,67 ± 0,10
8.	zawartość siarki całkowitej	PN-G-04584:2001	S _t ^r	%	0,63 ± 0,10
9.	zdolność spiekania	PN-81/G-04518(*)	RI	-	9 ± 5
10.	ciepło spalania	PN-81/G-04513 (*)	Q _s ^a	kJ/kg	31004 ± 170
11.	wartość opałowa (z obliczeń)	PN-81/G-04513 (*)	Q _t	kJ/kg	28280 ± 170

Uwagi:

Miejsce wykonania badań: Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze Sp. z o.o. Zespół Pracowni Badań-Oddziały Zamiejscowe Pracownia Badań-Oddział Zabrze, 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 9

Legenda (dotyczy paliw stałych): a, ad-stan analityczny; r, ar-stan roboczy; d-stan suchy; daf-stan suchy i bezpopiołowy

Inne stosowane symbole :

t, T-całkowity ; >-powyżej, <-poniżej

(*)Norma posiada status normy wycofanej

Niepewność wyniku badania nie uwzględnia składowej niepewności związanej z pobieraniem próbek.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanego obiektu. Obiekt dostarczony w stanie przydatnym do badań.

Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody Laboratorium raport nie może być powielany inaczej jak tylko w całości

¹ - podana niepewność rozszerzona wynika z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności około 95%

Autoryzował:

CLP-B Sp. z o.o.
Pracownia Badań - Oddział Zabrze
Kierownik
Jolanta Tatarczuk

FPS/29/01

REW	DATA
09	20.02.19 r.